

Recommandations de nettoyage

Nettoyage de base

Le nettoyage de base des surfaces de résine mélaminée de qualité supérieure passe habituellement par l'application régulière de solutions nettoyantes aqueuses chaudes. Les produits vaisselle courants ou les dégraissants multi-usages sont des nettoyants adaptés. Il faudrait pouvoir ramollir les salissures les plus résistantes ou les plus tenaces. La surface humide est ensuite rincée à l'eau claire et chaude et essuyée avec un chiffon sec non pelucheux, si possible dans le « sens du décor » ou uniformément dans une direction.

Les nettoyants, lavettes ou éponges contenant des substances abrasives comme les crèmes à récurer, les produits lustrants et les éponges de type « Scotch Britt » sont à éviter absolument. La fine structure de la surface peut être endommagée de façon irréversible par des substances abrasives et/ou le mouvement de l'objet utilisé pour le nettoyage.

Les nettoyants sous forme de baumes sont également inadaptés. Les substances hypoallergéniques qu'ils contiennent forment un film difficile à enlever sur la surface de résine mélaminée. En outre, il faudrait limiter, tout au moins le plus possible, le contact avec des nettoyants ou détartrants agressifs. Toute projection de liquide doit être immédiatement enlevée. Une action prolongée de ces produits conduit, le cas échéant, à la formation de microfissures ou à la fragilisation de la surface entraînant l'apparition irréversible de taches ou d'auréoles.

Le respect de ces consignes permet, d'après nos connaissances, de garder les surfaces parfaitement propres.

Nettoyage en profondeur

Si, contre toute attente, des problèmes surviennent lors du nettoyage, nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les surfaces concernées en respectant le mode d'emploi correspondant.

Pour ce faire, utilisez un nettoyant courant, bien dégraissant et adapté aux surfaces plastiques (en vente dans les magasins d'alimentation, les drogueries ou les magasins de bricolage).

Le nettoyage doit être réalisé conformément aux indications du fabricant figurant sur l'emballage : il faut généralement pulvériser le nettoyant, le laisser agir pendant la durée correspondante et suivre les recommandations mentionnées ci-dessus pour un nettoyage de base. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test à un endroit non visible.

En cas d'action prolongée des salissures, en raison de la formation de couches ou en cas de résidus particulièrement difficiles à dissoudre, il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois la procédure.

Veuillez également tenir compte des consignes figurant dans la fiche technique « Cleaning of HPL surfaces » disponible sur www.thermopal.com/fr/Service/Download.

Naturellement, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages occasionnés par vous-même.